



Bürgergemeinde Schoren

Information über den Brennwert im Vergleich mit Oel/Gas bei lufttrockenem Holz, Restfeuchtigkeit ca. 20%

| Baumart | Brennwert in % | Ca. Gewicht in Kg pro Ster | Heizwert von 1 Ster Holz [(kW*h)/Ster] | Heizöl (lt / Ster) | Erdgas (m3/Ster) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Buche | 100 | 500 | 1'890 | 162 | 185 |
| Esche | 97 | 450 | 1'800 | 159 | 191 |
| Eiche | 97 | 500 | 1'930 | 166 | 189 |
| Tanne | 71 | 350 | 1'350 | 115 | 132 |
| Fichte | 71 | 320 | 1'420 | 122 | 139 |